

レポートNo: 17-06667  
 報告年月日: 2017年10月31日

株式会社 ARIS-Tech 御中

登録年月日: 2017年10月03日  
 依頼No: SVC292701-01

採取日:

連番

弊社試料No.

試料名

試料採取箇所

03	17-21143 (A) グラハ° GFW ギ7オイル 添加剤なし
04	17-21144 (B) グラハ° GFW ギ7オイル 添加剤あり

試験方法 単位

シール四球試験: EP ASTM D2783 kgf

SRV: 振動摩擦摩耗試験 ASTM D6425 μ

コメント

添付別紙

SRV試験条件: 貴社指定条件

温度: 150°C

荷重: 300N

周波数: 50Hz

振幅: 1.0mm

時間: 60min

テストピース: シリンダー+ディスク

添付別紙

620



株式会社 エス・ブイ・シー 東京

報告責任者: 須河内 敦

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津4052-2

TEL:046-285-0583 FAX:046-285-4092